

Πρώτη ύλη

PWB με καλυμμένες τις ακίδες χρυσού @ Rs150/kg



Η εξαγωγή των ακίδων

Σε αυτήν την διαδικασία το πλαστικό της καρτάς επέκτασης κτυπιέται με το καρφί και το σφυρί και οι ακίδες των επαφών εξαγωνται από το PWB



Χρυσές ακίδες

1 Kt PWB = 100gms
χρυσές ακίδες
δηλ. 10Kg PWB (Rs 1500) = 1Kg ακίδες



Το θεικό οξύ




Μεταλλουργία:

Σε αυτήν την διαδικασία ο υδράργυρος αναριχύεται με τις χρυσές νιφάδες και βραζεται. Επειτα χύνεται μέσα σε ιδικό υφάσμα υδράργυρος με τις ακαθαρσίες χωρίζεται από τον χρυσό. Αυτός ο εξαγόμενος χρυσός τοποθετείται σε κιβώτιο φτιαγμένο από τέφρα και ασβέστη και κρατιέται για τη θέρμανση σε φούρνο. Ο χρυσός που βγαίνουν είναι καθαρισμένος χρυσός.



Παραγωγή: 7gms χρυσός / 1kg καλυμμένων των χρυσός καρφιτσών

Χρυσές νιφάδες 20-25 gms/Kg από τις χρυσές ακίδες



Οι χρυσές ακίδες αναριχύουνται με διάλυμα που περιέχει το θεικό οξύ και έβρασσαν δύο φορές. Η βάση πάνω στις οποίες η χρυσή επένδυση βρίσκεται θα λειώσει και οι χρυσές νιφάδες θα χωριστούν.



Καπνοί που περιέχουν τα δηλητηριώδη αέρια

Υδωρ που περιέχει του όξινο και διαλυμένο ορείχαλκο στους αγωγούς